

PROTEC 565

PROTECTOR ANTICORROSIVO DE PELÍCULA SECA

PROTEC 565 es un fluido anticorrosivo para protección prolongada de piezas metálicas. Deposita una película incolora cristalina que brinda gran protección contra agentes atmosféricos. Recomendado para protección de piezas forjadas, partes de máquinas, piezas de fundición mecanizadas, engranajes, etc., que deban ser almacenados por tiempos prolongados, o transportados por vía marítima.

FORMA DE USO:

Se recomienda que PROTEC 565 sea aplicado por inmersión, aunque en determinados casos también puede ser aplicado por pincelado o con pistola sin aire (tipo airless).

El producto se debe utilizar puro y las piezas tratadas deben dejarse secar entre 15 y 30 minutos antes de su manipuleo. Para aplicaciones por inmersión se recomienda el uso de recipientes con tapa móvil para evitar la evaporación de los solventes en los periodos de inactividad. El área de uso debe estar correctamente ventilada para evitar la acumulación de vapores. En caso de que se necesite reducir los tiempos de secado es posible acelerar el mismo por medio de aire caliente (50 / 60 °C).

REMOCION:

La remoción de la película anticorrosiva puede realizarse mediante inmersión en solventes de petróleo tipo aromáticos o por desengrasado con nuestro limpiador BULLDOG SP.

CARACTERISTICAS:

ASPECTO : Líquido ámbar de baja viscosidad
PUNTO DE INFLAMACION : > 50°C
CAMARA SALINA : > 300 hs.
VISCOSIDAD FORD 2 a 25 °C : 20-25 seg.

PRECAUCIONES DE USO:

No permitir el contacto directo del producto con la piel o los ojos. No inhalar los vapores. En caso de contacto accidental enjuagar de inmediato con abundante agua potable. En caso de irritación persistente consultar al medico.

TIEMPO Y CONDICIONES DE CONSERVACION:

24 meses en envase original cerrado. Conservar entre 5° y 40° C.

**ANTE CUALQUIER DUDA SOBRE LA UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO CONSULTE A
NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO**